



# CORRESA

---

*La CORRESA provient d'une sélection spéciale issue de la carrière 98. CUPA 98 est une ardoise de couleur gris clair, de planéité régulière et de texture rugueuse. L'épaisseur moyenne de l'ardoise exfoliée varie de 7 à 10 mm pour le modèle CORRESA*





Carrière Rande. Ortigueira (A Coruña)  
Espagne.



En exploitation depuis 1969.



Formats: Variable  
Épaisseurs: 7-10 mm


La présence de schistes dans la partie ouest du Massif central a engendré l'utilisation de l'ardoise et de lauze dans le bâti rural de l'Auvergne occidentale, du Limousin, du Rouergue et des marges du Périgord et du Quercy.

La CORRESA trouve naturellement sa place sur les couvertures traditionnelles de ces régions et nécessite le savoir-faire des maîtres couvreurs maîtrisant les techniques locales.

## Description

- Panachage d'ardoises dont le chef de base est arrondi et dont les longueurs et largeurs sont variables.
- Épaisseurs irrégulières comprises entre 7 et 10 mm pour plus de caractère.

## Pose



- Pose à pureau décroissant et à joints brouillés, conformément à l'aspect authentique des anciennes bâtisses.
- Fixation à la pointe.
- Calcul du recouvrement selon DTU 40-11, tout en tenant compte des ajustements régionaux.

## Détail des modèles

- **Grand format:** Longueur 50,48,46 et 44 cm - Largeur de 16 à 30 cm - Palette de 600 pièces.
- **Moyen format:** Longueur 42, 40, 38 et 36 cm - Largeur de 16 à 30 cm - Palette de 650 pièces.
- **Petit format:** Longueur 34,32, 30 et 28 cm - Largeur de 14 à 20 cm - Palette de 850 pièces.

*Format rectangulaire pour bordures et rives: 50x30 cm (fourni au mètre linéaire).*

*Environ 27 ardoises au m<sup>2</sup> (3 formats confondus).*

## Spécifications techniques

ABSORPTION D'EAU	TENEUR EN CARBONATE NON CARBONATE	TENEUR EN CaCO <sub>3</sub>	EXPOSITION AU SO <sub>2</sub>	CYCLE THERMIQUE	MASSE VOLUMIQUE (g/cm <sup>3</sup> )
0,22% Code : W1 (< 0,4%)	0,29% Conforme (< 2%)	0,95% Conforme (< 1,50%)	S1	T1	2,77 Conforme (> 2,6)

## Certifications internationales



Norme Européenne: EN 12326 | Spécification Française: NF 228-02/01/01 | Norme Britannique: BS 680 Part 2

**CUPA PIZARRAS**  
Le leader mondial de l'ardoise naturelle

Tour Alma City - 5 bis rue du Bosphore - 35200 Rennes (France)

T. +33 (0) 2 23 30 07 30, F. +33 (0) 2 23 30 07 31, france.cupa@cupagroup.com, [www.cupapizarras.com](http://www.cupapizarras.com)

