







Carrière Rande, Ortigueira (A Coruña), Espagne.



En exploitation depuis 1969.

Formats: 25x25 - 70x50 cm Épaisseur: 5 - 6 - 7.5 - 9 mm



Modèles



Rectangulaire Losange







Selections

EXCELLENCE

ARDOISIER

NATURELLE

INNOVATION

Spécifications techniques

ABSORPTION D'EAU
0,12% Code : W1 (< 0,6%)

TENEUR EN CARBONATE NON CARBONATE

0,24%

Conforme (< 1,5%)

CHARGE DE RUPTURE MOYENNE CARACTERISTIQUE

Longitudinal 58 MPA Transversal 39 MPA

EXPOSITION AU SO,

S1

CYCLE THERMIQUE

T1

RESISTANCE AU GEL

Conforme < 0,6%

Certifications internationales















Norme Européenne: EN 12326 | Norme Américaine: ASTM C406-15

